

PRODUCTO: **MICROCEMENT METALLIC**

GOLD, CUPPER, STEEL, BRONZE, IRIDIUM, SILVER

DESCRIPCIÓN

SISTEMA CEMENTOSO METALICO NATURAL MULTICAPA DE ACABADO DECORATIVO DE ALTAS PRESTACIONES. ALTA DECORACION.

MICROCEMENT METALLIC Es un microcemento de metal natural, desarrollado específicamente para crear revestimientos decorativos de altas prestaciones, sin juntas, con aplicación en continuo. Interior y exterior. Facilidad de aplicación. La gama de color corresponde a metales naturales.

MIXTURERESIN. Mezcla de emulsiones y aditivos específicos. Creado para sustituir el agua de amasado del MICROCEMENT. Proporciona impermeabilidad en masa, flexibilidad suficiente para tener un multicapa no quebradizo y que soporta las dilataciones y contracciones del soporte inicial, facilidad de manejo, control de secado y otras características.

TOP COAT. Forma una película por encima de 5°C, transparente, con gran anclaje sobre diferentes sustratos y con baja absorción de agua. Presenta buena resistencia a la saponificación y a los rayos UV. No amarillea. Desarrollado para sellar el MICROCEMENT METALLIC en horizontal y vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Secado al tacto	1 hora
Reaplicación	3 horas
Secado total	28 días
Secado para pulir	3 h en verano / 6 h en invierno
Vida de mezcla (10 Kg, 20°C)	2 horas
Resistencia externa	Alifático
Resistencia a saponificación	Óptima
Adherencia	1 N/mm ²
Acabado	Semibrillo
Espesor recomendado	100-200 µm
Rendimiento	200-400 g/m ²

APLICACIONES

Para la creación de un acabado decorativo de aspecto metálico real y de altas prestaciones para múltiples usos y superficies. Interior y exterior. Impermeabiliza las superficies tratadas. Variedad cromática natural.

Limpieza de utensilios: Agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. En condiciones de temperaturas elevadas, superiores a 28°C tener especial cuidado en proteger la zona aplicada de la incidencia directa del sol, en caso de no ser posible, utilizar nuestro RETARDANTE para evitar la aparición de grietas de secado.

ALMACENAJE

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses, y siempre protegido de la intemperie.

SEGURIDAD E HIGIENE

Los productos del sistema MICROCEMENTO no son tóxicos o inflamables en condiciones normales de manipulación. Se recomienda su uso sin especiales medidas de seguridad.

DILUCIÓN ó MEZCLA

MICROCEMENT METALLIC. Mezcla en relación 300g+100 g con MIXTURERESIN.

MIXTURERESIN. No diluir. Producto al uso.

TOP COAT: Producto al uso.

El MICROCEMENT METALLIC C y el MICROCEMENT METALLIC IR tienen una proporción de empaste de 250g polvo + 100g MIXTURERESIN.

PRESENTACIÓN

MICROCEMENT METALLIC. Cubo de 10 Kg.

MIXTURERESIN. Garrafa de 5 y 10 Kg.

TOP COAT. Garrafa de 5 y 25 Kg.